

# Clases de resistencia a la corrosión Mallorquinas

Mallorquina de pantógrafo | Mallorquina corredera plegable | Mallorquina corredera | Mallorquina practicable

Producto	Clases de resistencia a la corrosión
Mallorquina de pantógrafo	4
Mallorquina corredera plegable	4
Mallorquina corredera	4
Mallorquina practicable	3

## Las pruebas

- Las pruebas de niebla salina se realizan de conformidad con la norma ISO 9227.
- Los ensayos visuales se realizan de conformidad con la norma EN 1670.

## Clases de resistencia a la corrosión según EN 13659:2015

Clases de resistencia a la corrosión	Resistencia a la corrosión	Condiciones de uso	Duración de la prueba
1	Baja resistencia	Uso en interiores en un ambiente cálido y seco	24 h
2	Resistencia moderada	Uso en interiores con posibilidad de condensación	48 h
3	Alta resistencia	Uso en exteriores con lluvia o rocío ocasional o frecuente frecuente	96 h
4	Muy alta resistencia	Uso en exteriores en condiciones muy severas	240 h