

Clases de resistencia a la corrosión

Toldos para fachadas

Solozip® | Soloscreen®

Producto	Clases de resistencia a la corrosión
Solozip II	4
Soloscreen IV	4

Las pruebas

- Las pruebas de niebla salina se realizan de conformidad con la norma ISO 9227.
- Los ensayos visuales se realizan de conformidad con la norma EN 1670.

Clases de resistencia a la corrosión según EN 13659:2015

Clases de resistencia a la corrosión	Resistencia a la corrosión	Condiciones de uso	Duración de la prueba
1	Baja resistencia	Uso en interiores en un ambiente cálido y seco	24 h
2	Resistencia moderada	Uso en interiores con posibilidad de condensación	48 h
3	Alta resistencia	Uso en exteriores con lluvia o rocío ocasional o frecuente frecuente	96 h
4	Muy alta resistencia	Uso en exteriores en condiciones muy severas	240 h