

Classi di resistenza alla corrosione

Tende di facciata

Solozip® | Soloscreen®

| Prodotto | Classi di resistenza alla corrosione |
|---------------|--------------------------------------|
| Solozip II | 4 |
| Soloscreen IV | 4 |

I test

- I test in nebbia salina sono eseguiti in conformità alla norma ISO 9227.
- I test visivi sono eseguiti in conformità alla norma EN 1670.

Classi di resistenza alla corrosione secondo EN 13659:2015

| Classi di resistenza alla corrosione | Resistenza alla corrosione | Condizioni di utilizzo | Durata del test |
|--------------------------------------|----------------------------|---|-----------------|
| 1 | Bassa resistenza | Uso in interni in un'atmosfera calda e asciutta | 24 h |
| 2 | Resistenza moderata | Uso in interni con possibilità di condensa | 48 h |
| 3 | Alta resistenza | Utilizzo all'aperto con pioggia o rugiada occasionale o frequente | 96 h |
| 4 | Resistenza molto elevata | Utilizzo all'aperto in condizioni molto severe | 240 h |