

# Classi di resistenza alla corrosione

## Tende veneziane

**Metalunic® V | Metalunic® V Sinus | Grinotex® III | Grinotex® III Sinus | Aluflex®**  
**Lamisol® III | Lamisol® III Vento | Lamisol® III System | Solomatic® II | Solomatic® II System**

Prodotto	Classi di resistenza alla corrosione
Metalunic V	4 <sup>1</sup>
Metalunic V Sinus	4 <sup>1</sup>
Grinotex III	4 <sup>1</sup>
Grinotex III Sinus	4 <sup>1</sup>
Lamisol III	4
Lamisol III Vento	4
Lamisol III System	4
Solomatic II	4
Solomatic II System	4
Aluflex	4

<sup>1</sup> Senza l'opzione Protect<sup>PLUS</sup>, il prodotto ha la classe di corrosione 3.

### I test

- I test in nebbia salina sono eseguiti in conformità alla norma ISO 9227.
- I test visivi sono eseguiti in conformità alla norma EN 1670.

### Classi di resistenza alla corrosione secondo EN 13659:2015

Classi di resistenza alla corrosione	Resistenza alla corrosione	Condizioni di utilizzo	Durata del test
1	Bassa resistenza	Uso in interni in un'atmosfera calda e asciutta	24 h
2	Resistenza moderata	Uso in interni con possibilità di condensa	48 h
3	Alta resistenza	Utilizzo all'aperto con pioggia o rugiada occasionale o frequente frequente	96 h
4	Resistenza molto elevata	Utilizzo all'aperto in condizioni molto severe	240 h