

Korrosionsklassen Rolläden

Alucolor® | Minicolor® | Rolpac® | Tradi PUR | Renobloc | Reno Integro

Produkt	Korrosionsklasse
Alucolor	3
Minicolor III	4
Rolpac III	4
Tradi PUR	4
Renobloc	4
Reno Integro	4

Tests und Prüfungen

- Die Salzsprühnebeltests werden nach ISO 9227 durchgeführt.
- Die Sichtprüfung wird nach EN 1670 durchgeführt.

Korrosionsklassen gemäss EN 13659:2015

Korrosionsklasse	Korrosionsbeständigkeit	Einsatzbedingung	Prüfdauer
1	Geringe Beständigkeit	Innenbereich in trockener Umgebung	24 h
2	Moderate Beständigkeit	Innenbereich, in dem Kondensation auftreten kann	48 h
3	Hohe Beständigkeit	Aussenbereich, in dem gelegentliche oder häufige Befeuchtung, Regen oder Tau auftreten kann	96 h
4	Sehr hohe Beständigkeit	Aussenbereich mit sehr harten Bedingungen	240 h